

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Výrobce: **K-GRANIT spol. s r.o.**

Vrchovištní 372

790 01 Jeseník

IČO 47681438

tel./fax: 584 437 249

tel. lom: 584 437 357



prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobků splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nař. vl. č. 190/2002 Sb. a jsou zhotoveny podle příslušných technických předpisů, norem a technické dokumentace, kterými zabezpečuje shodu výrobků v oboru 583 (kámen - žula).

Výrobky jsou určeny pro stavební a silniční program (dlažební kostky, obrubníky, krajníky, zdící prvky a pod.) podle protokolu ověření shody č. S-014/573/2005 s platností od 2.5.2005.

Technická specifikace a technické předpisy použité při posouzení shody:

- Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

- Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb.

- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

- ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely

- ČSN 72 1850 Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení

- ČSN 73 6131-1 Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb

- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely

- ČSN 72 2518 Kamenné měřičské značky

- ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene

- ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

- ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

- Technický návod 09.17.01b

- Stavebně technické osvědčení č. 733/218/2005 a 733/218/2005 vydané Zkušebnou kamene a kameniva, s.r.o., AO č. 218, s platností od 2.5.2005.

Jakostní znaky suroviny a výrobků (nař. vl. č. 163/2002 Sb., příl. č. 2, tab. 9, pol. 17b)

Ukazatele	Jednotky	Vzorky					Průměr	Požadavek ČSN 72 1800 ČSN 72 1820
		1	2	3	4	5		
Objemová hmotnost v kg.m-3	kg.m-3	2663	2671	2677	2679	2684	2675	min.2500
Měrná hmotnost	kg.m-3	2617	2689	2680	2684	2693	2688	-
Nasákavost do ustálené hmotnosti	% hm.	0,44	0,40	0,41	0,45	0,44	0,41	max. 0,7
Nasákavost objemová	% obj.	1,15	1,07	1,10	1,01	1,16	1,10	-
Pevnost v tlaku								
- vzorek suchý	MPa	221	221	216	219	219	219	min. 90
- vzorek násklý vodou	MPa	193	194	190	190	191	192	-
- vzorek zmrazený	MPa	190	193	190	188	189	190	-
- ukazatel změknutí	-	-	-	-	-	-	0,9	-
- koeficient mrazuvzdornosti	-	-	-	-	-	-	0,87	min. 0,75
Pevnost v ohybu								
- vzorek suchý	MPa	16,3	15,1	15,0	15,3	14,7	15,3	min. 6,0
- vzorek násklý vodou	MPa	14,0	13,7	13,5	13,5	13,7	13,7	-
- vzorek zmrazený	MPa	12,7	12,8	12,1	12,2	12,3	12,4	-
- ukazatel změknutí	-	-	-	-	-	-	0,9	-
- koeficient mrazuvzdornosti	-	-	-	-	-	-	0,81	min. 0,75
Obrusnost podle Böhma	mm	2,0	1,9	2,0	-	-	1,97	3/7
Odolnost proti vlivům povětrnosti	-	shodný	shodný	shodný	shodný	shodný	shodný	odolný
Index hmotnostní aktivity	-	-	-	-	-	-	< 0,92	< 1

K-GRANIT, spol. s r.o. prohlašuje, že vlastnosti stavebního výrobku splňují požadavky uvedené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a nař. vl. č. 190/2002 Sb. kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky a stavební výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech svých výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Toto prohlášení o shodě platí jen pro výrobky zhotovené ze suroviny z lomu EHRMICH ve Vápenné.

V Jeseníku dne

K - GRANIT spol. s r.o.
Vrchovištní č. 372
790 01 JESENÍK
DIČ CZ+ IČO 47681438
tel./fax: 584 437 249

Jiří Krpálek, jednatel společnosti